

ZETA ACETOXY 100

Silicone acetico universale

Descrizione

Zeta Acetoxi 100 è un sigillante siliconico acetico monocomponente che polimerizza con l'umidità dell'aria per formare una gomma ad alta elasticità idonea per effettuare incollaggi e sigillature. Mantiene le sue caratteristiche chimiche e fisiche inalterate nel tempo anche ad alte e basse temperature per cui rimangono inalterate le sue prestazioni, ha una buona adesione su vetro, superfici vetrate, alcune materie plastiche e superfici verniciate.

Campo di applicazione

Vetrature standard, incollaggi in generale, bagni e cucine.

Preparazione

Le superfici devono essere asciutte e pulite. Per la pulizia utilizzare alcool o solventi simili (verificare la compatibilità della superficie col solvente), non è consigliato l'uso di detersivi o sapone per la pulizia delle superfici. Aprire la cartuccia e tagliare il beccuccio inclinato e della dimensione desiderata. Applicare con la pistola nella giusta quantità. Ove necessario applicare nastro adesivo ai bordi del giunto per evitare sbavature, lisciare con una spatola idonea, per una migliore finitura bagnare la spatola con acqua e sapone; rimuovere il nastro adesivo prima che inizi l'indurimento.

Packaging

Zeta Acetoxi 100 è fornito in cartucce da 280 ml e in blister da 60ml (24 pz per scatola).

Colore

E' disponibile nei colori: trasparente, bianco, grigio, nero, marrone RAL 8017, testa di moro RAL 8019.

Immagazzinaggio

Conservare le cartucce in luogo asciutto a una temperatura compresa tra 5 e 25°C, non lasciare esposto ai raggi diretti del sole. In condizioni di corretto immagazzinaggio il materiale si conserva per almeno 14 mesi.

Caratteristiche

- Antimuffa
- Multiuso
- Resistente all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Adesione molto buona su molti materiali
- Non verniciabile

Applicazioni tipiche

- Incollaggi in generale
- Sigillature su metalli protetti
- Cucine, sanitari, box doccia



Caratteristiche tecniche

Caratteristiche	Norma	Valore
Peso specifico a 25°C	ISO 1183-1 A	0,97 g/cm³
Consistenza	ISO 7390, profile U 20	Pastoso
Tasso di estrusione a 23°C		600 ml/min
Tempo fuori impronta a 23°C / 50 % u.r.		15-30 min
Resistenza alla trazione	ISO 8339	1,6 N/mm²
Allungamento a rottura	ISO 8339	500 %
Modulo @ 100%	ISO 8339	0,42 N/mm²
Durezza	ISO 8339	20
Resistenza al peeling	ISO 34, method C	1,5 N/mm
Resistenza alla temperatura		-40 °C / +100°C
Tempo su scaffale		16 mesi

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Differenza dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società.

Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

