

ZETA ACRYL FILLER 94

Stucco leggero rapido

Descrizione

Zeta Acryl Filler 94 è un riempitivo / sigillante leggero speciale a base acrilica in dispersione acquosa. Facile da applicare grazie alle sue buone proprietà di estrusione. Si asciuga rapidamente, non si ritira, non crepa. Una volta che il prodotto è asciutto può essere carteggiato o verniciato. Può essere utilizzato all'interno e all'esterno.

Campo di applicazione

Zeta Acryl Filler 94 è appositamente progettato per la riparazione e il riempimento di crepe, fori, fessure, ecc., in pareti di intonaco o cemento, e in generale qualsiasi tipo di materiale da costruzione poroso. È inoltre adatto per sigillare giunti senza o con movimenti ridotti in cartongesso o cartongesso.

Preparazione

Le superfici devono essere asciutte e pulite. Per la pulizia utilizzare alcool o solventi simili (verificare la compatibilità della superficie col solvente), non è consigliato l'uso di detergenti o sapone per la pulizia delle superfici. Aprire la cartuccia e tagliare il beccuccio inclinato e della dimensione desiderata. Applicare con la pistola nella giusta quantità. Ove necessario applicare nastro adesivo ai bordi del giunto per evitare sbavature, lisciare con una spatola idonea, per una migliore finitura bagnare la spatola con acqua e sapone; rimuovere il nastro adesivo prima che inizi l'indurimento.

Packaging

Zeta Acryl Filler 94 è fornito in cartucce da 300 ml (24 pz per scatola).

Colore

E' disponibile nei colori: bianco RAL 9003.

Immagazzinaggio

Conservare le cartucce in luogo asciutto a una temperatura compresa tra 5 e 25°C, non lasciare esposto ai raggi diretti del sole. In condizioni di corretto immagazzinaggio il materiale si conserva per almeno 15 mesi.

Caratteristiche

- Leggero
- Verniciabile dopo 20 minuti
- Ottima adesione su superfici porose
- Resistente all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici

Applicazioni tipiche

- Riempimento e riparazione di crepe, fori, fessure
- Sigillatura giunti su cartongesso.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche	Norma	Valore
Colore		RAL 9003
Consistenza		Pastoso
Densità a 23°C / 50 % u.r.		± 0,02 gr / cm3.
Tempo su scaffale		12 mesi



Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società.

Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

