

GORI

SCHEDA TECNICA

120188

1. Descrizione del prodotto

- 1.1 Nome: : **GORI 88 Per tutti i legni esterni**
- 1.2 Qualità: : **120188**
Protettivo legno satinato trasparente. Prodotto trasparente tissotropico a base di resine alchidiche in solvente.
- 1.3 Tipo: .
- 1.4 Produttore : Dyrup A/S - Gladsaxevej 300 - 2860 Søborg - Denmark
- 1.5 Uso : Per proteggere e decorare superfici in legno e materiali derivati dal legno per esterni (porte, finestre, telai ecc.).
- 1.6 Imballaggio : 0,75 L - 5,00 L - 20,00 L

2. Definizione

- 2.1 Definizione : Protettivo legno satinato con proprietà fungicide superficiali. Trasparente o colorato, GORI 88 è base di resine alchidiche in solvente. Formulazione tissotropica (riduce al minimo la tendenza allo sgocciolamento).

3. Proprietà

- 3.1 Per esterni.
- 3.2 Formulazione tissotropica.
- 3.3 Trasparente o colorato (la tinta varia a seconda dell'essenza).
- 3.4 Aspetto : Satinato (l'aspetto varia a seconda dell'essenza).
- 3.5 Microporoso : Il prodotto compensa gli scambi di umidità fra il legno e l'ambiente.
- 3.6 Idrorepellente : Assicura protezione dalle intemperie.
- 3.7 Fungicida : Protegge contro gli agenti alteranti delle superfici, quali i funghi superficiali o l'azzurramento.
- 3.8 Non si screpola, né si sfoglia.
- 3.9 Facile da applicare
- 3.10 Per la manutenzione è necessaria una regolare applicazione senza necessità di rimuovere il precedente prodotto.
- 3.11 Pronto per l'uso.

4. Caratteristiche

- 4.1 Classificazione: : XI
- 4.2 Aspetto : Satinato (l'aspetto varia a seconda dell'essenza).
- 4.3 Stato : Tissotropico, trasparente.

GORI

SCHEMA TECNICA

120188

- 4.4 Elasticità : Resine alchidiche.
- 4.5 Pigmento : Ossido di ferro trasparente.
- 4.6 Agente fungicida : Diclofluanide.
- 4.7 Residuo secco : 33-48% in peso + 2.
- 4.8 Punto di infiammabilità : > 40°C (classe III)
- 4.9 Densità : 0,90 g + 0,03 g/cm³ a 20°C.
- 4.10 Ph : Neutro
- 4.11 Viscosità : Sistema tissotropico (non può essere misurato).
- 4.12 Solvente : Idrocarburi alifatici.
- 4.13 Conservazione : 3 anno nel contenitore originale non aperto.

5. Applicazione

- 5.1 Applicare su legno asciutto non esposto a gelo o ghiaccio.
- 5.2 L'umidità del legno non deve superare il 18%.
- 5.3 Il legno deve essere pulito e preparato in conformità alle vigenti norme e il documento DTU.
- 5.4 Per una asciugatura ottimale, sono necessarie temperature superiori a 5°C e una umidità relativa inferiore al 50%.
- 5.5 Applicare con cura con il pennello o rullo seguendo le venature del legno. Applicare 3 mani.
- 5.6 Al fine di assicurare una migliore penetrazione e finitura, si consiglia di carteggiare con un prodotto ab
- 5.7 Immersione: contattare la nostra assistenza tecnica.
- 5.8 Pulire gli attrezzi con acqua minerale.

6. Metodi di applicazione

- 6.1 Su legno nuovo e in buone condizioni : Preparare il legno in conformità con le norme vigenti e il documento DTU (DTU 59-1). Applicare 1-2 mani di GORI 22 su ogni lato del legno e su ogni giuntura. Applicare una mano di colore GORI 66 (evitare l'incolore o il rovere sbiancato)- Applicare 2 mani di colore GORI 88 (evitare l'incolore o il rovere sbiancato) 120 g/m² per mano.
- 6.2 Su legno infettato da funghi e muffe : Preparare il legno in conformità con le norme vigenti e il documento DTU (DTU 59-1). Sgrossare all mola, carteggiare, spazzolare e rimuovere la polvere dalla superficie fino ai "pori aperti" (rimuovere tutte le particelle non aderenti). Applicare 2-3 mani di GORI 22 su ogni giuntura. Applicare una mano di colore GORI 66 (evitare l'incolore o il rovere sbiancato). Applicare 2 mani di colore GORI 88 (evitare l'incolore o il rovere sbiancato) 120 m² per ciascuna delle 3 mani.

- 6.3 Su legno verniciato, tinto o con impregnante logorato : Preparare il legno in conformità con le norme vigenti e il documento DTU (DTU 59-1). Sgrossare all mola, carteggiare, spazzolare e rimuovere la polvere dalla superficie fino ai "pori aperti" (rimuovere tutte le particelle non aderenti). Applicare 2-3 mani di GORI 22 su ogni lato del legno e su ogni giuntura. Applicare una mano di colore GORI 66 (evitare l'incolore o il rovere sbiancato). Applicare 2 mani di colore GORI 88 (evitare l'incolore o il rovere sbiancato) 120 g/m² per mano.
- 64 Manutenzione di legno impregnato: (ogni 2-3 anni a seconda della condizione della superficie). Preparare il legno in conformità con le norme vigenti e il documento DTU (DTU 59-1). Carteggiare, pulire e rimuovere la polvere a seconda della condizione delle superficie. Applicare una mano di colore GORI 66 o GORI 88 (evitare l'incolore o il rovere sbiancato). 40 g/m².

7. Resa

- 7.1 Circa 1 L = 13 m² per una mano. La resa varia a seconda della porosità del legno, della condizione della superficie, dell'essenza, della struttura e della direzione del taglio.

8. Essiccazione

- 8.1 Il tempo di essiccazione varia in funzione di: Temperatura (>5°C) e igrometria (umidità relativa > 50%).
Essenza . Quantità di prodotto applicata. Misure eseguite a 20°C con una umidità relativa inferiore a 50%. Asciutto al tatto 4 ore circa. Riverniciabile: dopo circa 12 ore. Tempo di essiccazione : 48 ore circa.

9. Suggerimenti di Dyrup

- 9.1 Per ottenere una buona durata del sistema è richiesto un adeguato trattamento preliminare.
Raccomandazione : Assicurare che il legno possa essere trattato con un impregnante a base di resine alchidiche dissolte. La scelta di un prodotto adeguato dipende dall'aspetto desiderato, dal tipo di superficie e dalla durata desiderata. Per le applicazioni in esterni, utilizzare un protettivo legno colorato che assicuri protezione anti-UV. Trattare con protettivo incolore solo nelle applicazioni per interni. Utilizzare i prodotti di trattamento incolore nelle applicazioni per esterni solo per sciarire gli altri colori, con un massimo del 25%. Il prodotto incolore può esaltare il colore naturale di talune essenze. Iniziare dando pennellate trasversali all'impregnante e successivamente rendere la mano uniforme lungo le venature. Una volta aperto il barattolo, il prodotto deve essere utilizzato completamente. Utilizzare lo stesso lotto di impregnante per un singolo sito. Una volta applicato il trattamento, l'essiccazione del prodotto deve terminare prima di applicare la finitura. Una finitura più scura non si schiarirà una volta applicato un prodotto avente un colore più chiaro.
- 9.2 Nel caso di una nuova pannellatura e di un nuovo infisso, applicare la prima mano su tutti i lati prima dell'installazione (contro pareti, bordi ecc.). Talune essenze e installazioni irregolari possono causare un degrado precoce della finitura. Assicurare la manutenzione applicando una mano ogni 2-3 anni, in funzione dell'esposizione, del tipo di legno, delle quantità del prodotto applicata e della condizione del sistema.
- 9.3 Legno grasso (esotico): Rimuovere il grasso con acetone o tricloroetilene. Applicare la prima mano di GORI 66 senza diluirlo o, in alcuni casi, una prima mano di GORI 88 diluita con acqua minerale (30%).

- 9.4 Legno duro acido (esotico, di latifoglie, resinoso): Pulire con un solvente o grattare via gli essudati o le sacche di resina.
- 9.5 Legno resinosi : Applicare un prodotto fungicida (anti-azzurramento) prima di applicare la finitura.

10. Informazione tecnica

Il livello acidico di taluni legni può alterare la durezza della finitura (cedro rosso occidentale). Preparare la superficie in conformità allo stato dell'arte applicabile a tali legni, utilizzando trattamenti "contro le venature o a tessitura grossolana" (lamatura, carteggiatura).

Iroko, cedro rosso occidentale: Contattateci.

- 9.1 In conformità al DTU 59.1: "Il legno contiene coloranti che possono trasudare e produrre macchie, soprattutto su facciate particolarmente esposte alla pioggia degradando il prodotto di finitura."
- 9.2 In conformità al DTU 41-2 (NFP 65-210-1), nel caso di prodotti di finitura del legno per esterni, è necessario assicurare che i trattamenti preventivamente applicanti siano compatibili con tali prodotti di finitura.
- 9.3 La norma FTP 74-201 1 e 2 (DTU 59.1) stabilisce che la selezione di un sistema di finitura adeguato dipende dalla superficie e dai difetti e dalle caratteristiche di talune essenze.
- 9.4 Anche la manutenzione deve essere considerata in sede di selezione di un sistema e deve essere preventivamente definita dal tecnico che prescrive l'uso del prodotto.
- 9.5 In caso di applicazione su legno incollato tramite collanti alcalini (adesivi fenolici ecc.) ed esposto all'umidità sussiste il rischio che la soda migri verso la superficie provocando una efflorescenza biancastra a contatto con il prodotto GORI. Tale rischio riguarda soprattutto alcuni tipi di compensati impiegati in esterni. In questo caso, lavare le superfici con una spugna non appena appare l'efflorescenza.

11. Precauzioni d'uso e di sicurezza

- 11.1
- Prodotto infiammabile
 - Impiegare solo in aree ben ventilate
 - Aerare bene i locali durante e dopo l'applicazione
 - Indossare adeguati guanti protettivi
 - Preteggere la cute, il viso e gli occhi
 - Una volta aperto il barattolo, il prodotto deve essere rapidamente utilizzato. Non riutilizzare il contenitore dopo avere esaurito il prodotto
 - Se ingerito, non provocare il vomito, contattare immediatamente un dottore e mostrare questo contenitore o etichetta
 - Tenere lontano da alimenti, bevande e alimenti per animali
 - Tenere lontano dalla portata dei bambini
 - Non gettare i residui nelle fognature o nei corsi d'acqua
 - Non applicare su alveari

Leggere la scheda di sicurezza sul prodotto e le informazioni sull'etichetta. Lo scopo delle presenti raccomandazioni consiste nell'informare i nostri clienti sulle proprietà e caratteristiche del prodotto. Le presenti informazioni sono basate su test in condizioni di impiego in conformità alle vigenti norme. Le nostre raccomandazioni vengono fornite a puro titolo indicativo e non costituiscono raccomandazioni specifiche relative al tipo e alle condizioni di lavoro e del materiale da trattare. Prima di applicare il prodotto, i clienti sono tenuti a verificare l'esistenza di aggiornamenti della presente scheda tecnica e devono tenere presenti le eventuali nuove informazioni fornite.

Scheda di dati di sicurezza



PPG Industries

Bringing innovation to the surface.™

Revisione: 28-01-2013
In sostituzione a: 08-04-2009
Versione: 2.0

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale: **GORI 88**

Codice prodotto: 120188

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi consigliati: Trattamento superficiale di tutto il legno interno.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Distributore: Jota s.r.l
Via Giotto 6/B
39100 Bolzano
Italia

Fax: -
E-mail: productsafety@dyrup.dk

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico d'emergenza: Centro Naz. Inf. Tossicologica-Centro Antiveneni-Pavia-Tel. 0382/24444

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

DPD-classificazione:

Per leggere il testo completo delle frasi R e H, consultare la sezione 16.

Effetti nocivi più gravi: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Il prodotto rilascia vapori di solventi organici che possono provocare sonnolenza e vertigini. Ad alte concentrazioni, i vapori possono provocare mal di testa e intossicazione.

2.2. Elementi dell'etichetta

Frase R: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Frase S: Non respirare i vapori/aerosoli.
Evitare il contatto con la pelle.
Usare soltanto in luogo ben ventilato.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di ingestione non provocare il vomito, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Altre etichette: Contiene 2-Butanonossima, sebacato di bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidile) e Sebacato di metile e 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidile. Può provocare una reazione allergica.
Stracci imbevuti di prodotto possono causare combustioni spontanee.
Xn; R65 non richiesto data l'elevata viscosità del prodotto.

2.3. Altri pericoli**SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti****3.2. Miscele**

Numero di registrazione	CAS/Numero CE	Sostanza	DSD-classificazione/CLP-classificazione	w/w%	Nota
01-211945773	64742-48-9	Idrocarburi, C10-C13, n-alcani,	Xn;R65 R66	35-52	1)
6-27	918-481-9	isoalcani, ciclici, <2% aromatici	Asp. Tox. 1;H304	.	.
.	127519-17-9	C7-C9 alkil-3-[3-(2H-benzotriazolo-2-yl)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hydrossifenil]-pr	N;R51/53	<1,5	.
.	407-000-3	opionato	Aquatic Chronic 2;H411	.	.
.	96-29-7	2-Butanonossima	Xn;R21 Carc3;R40 Xi;R41 R43	<1	.
.	202-496-6	.	Carc. 2;H351 Acute Tox. 4 *;H312 Eye Dam. 1	.	.
.	41556-26-7	sebacato di	;H318 Skin Sens. 1;H317	.	.
.	255-437-1	bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidile)	R43 N;R50/53	<0,5	.
.	.	.	Skin Sens. 1;H317 Aquatic Acute 1	.	.
.	.	.	;H400 Aquatic Chronic 1;H410	.	.
.	82919-37-7	Sebacato di metile e	R43 N;R50/53;	<0,25	.
.	280-060-4	1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidile	Skin Sens. 1;H317 Aquatic Acute 1	.	.
.	.	.	;H400 Aquatic Chronic 1;H410	.	.
.	55406-53-6	Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile	Xn;R20/22 Xi;R41-R37 R43 N;R50	< 0,1	.
.	259-627-5	.	Eye Dam. 1;H318 Aquatic Acute 1	.	.
.	.	.	;H400 Aquatic Chronic 1;H410 Acute Tox. 4	.	.
.	.	.	;H302 Acute Tox. 4;H332 Skin Sens. 1	.	.
.	.	.	;H317 STOT SE 3;H335	.	.
.	26530-20-1	2-ottil-2H-isotiazol-3-one	Xn;R22 T;R23/24 C;R34 R43 N;R50/53	<0,1	.
.	247-761-7	.	Acute Tox. 3 *;H331 Acute Tox. 3 *	.	.
.	.	.	;H311 Acute Tox. 4 *;H302 Skin Corr. 1B	.	.
.	.	.	;H314 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Acute 1	.	.
.	.	.	;H400 Aquatic Chronic 1;H410	.	.

1) Contiene < 0,1% benzene (benzolo)

Per leggere il testo completo delle frasi R e H, consultare la sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso**

Inalazione:	Esporsi all'aria fresca. Tenere la persona infortunata sotto osservazione. In caso di disturbi persistenti, consultare un medico.
Ingestione:	Sciacquare abbondantemente la bocca e bere 1-2 bicchieri d'acqua a piccoli sorsi. Non provocare il vomito. In caso di vomito, tenere la testa in basso affinché il contenuto dello stomaco non penetri nei polmoni. Consultare immediatamente un medico.
Pelle:	Rimuovere gli indumenti contaminati. Lavare la pelle con acqua e sapone. In caso di disturbi persistenti, consultare un medico.
Occhi:	Sciacquare con acqua (preferibilmente con gli strumenti per lavaggio oculare) fino a quando l'irritazione si placa. Se i sintomi persistono, consultare un medico.
Ustioni:	Sciacquare con acqua finché il dolore non cessa. Rimuovere gli indumenti che non hanno aderito alla pelle e consultare un medico o recarsi in ospedale. Se possibile, continuare a sciacquare con acqua fino all'arrivo del medico.
Altre informazioni:	Mostrare al medico la scheda di dati di sicurezza o l'etichetta.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali****SEZIONE 5: Misure antincendio****5.1. Mezzi di estinzione**

Mezzi di estinzione idonei	Spegnere con polvere, schiuma, biossido di carbonio o acqua nebulizzata.
Mezzi di estinzione non idonei	Per evitare che l'incendio si propaghi, non applicare getti d'acqua.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In condizioni di incendio si formano fumi pericolosi.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Per chi non interviene direttamente: Garantire una buona ventilazione. Vietato fumare o usare fiamme libere. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Utilizzare strumenti antistatici e dispositivi antideflagranti.

Per chi interviene direttamente:

6.2. Precauzioni ambientali

Evitare che la perdita raggiunga le fognature e/o le acque superficiali. In caso di contaminazione del suolo, delle risorse d'acqua o delle fognature, informare le autorità competenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Contenere e assorbire la perdita con sabbia o altri materiali assorbenti e non combustibili e gettare il materiale utilizzato in un apposito contenitore per i rifiuti.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Consultare la sezione 8 per il tipo di equipaggiamento di protezione. Per istruzioni sullo smaltimento dei materiali, consultare la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**

Utilizzare soltanto in luoghi ben aerati. Stracci, carta, filtri per cabine di verniciatura etc. che sono stati a contatto con il prodotto potrebbero essere soggetti a combustioni spontanee in presenza di particolari condizioni. Riporre tutto il materiale contaminato in contenitori di metallo con coperchi ben sigillati. Rimuovere immediatamente dai locali. Smaltire secondo quanto previsto dalle normative locali o bruciare in condizioni di controllo e sicurezza.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Evitare il congelamento. Conservare con l'imballaggio originale ben chiuso. Conservare con cura, fuori della portata dei bambini e lontano da alimenti, mangimi, medicinali, ecc.

7.3. Usi finali specifici**SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale****8.1. Parametri di controllo**

Limiti di esposizione professionale:

Ingrediente:	Limite di esposizione	Osservazioni
Idrocarburi, C10-C13, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici	- TWA, 25 STEL ppm - TWA, 180 STEL mg/m ³	-

Base legale:

Metodi di misurazione: È possibile verificare la conformità ai limiti di esposizione stabiliti mediante misurazioni dell'igiene del lavoro.

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei: Indossare l'equipaggiamento di protezione personale specificato qui sotto.

Dispositivo di protezione individuale, protezione per il volto e gli occhi: Se sussiste il rischio di schizzi, indossare occhiali protettivi.

Dispositivo di protezione individuale, protezione della pelle: Indossare guanti protettivi di gomma, min. 0,3 mm (testati secondo la normativa EN 374-3). Tempo di esposizione: >8 ore a 23°C.

Dispositivo di protezione individuale, protezione per le vie respiratorie: In caso di ventilazione insufficiente usare una maschera con filtro antigas approvata. Usare un filtro di tipo A2 nel caso ci sia il rischio di inalare i vapori. In caso di aerosoli usare anche un filtro anti-particelle di tipo P2 SL (bianco). Il filtro ha durata limitata e deve essere sostituito. Leggere le istruzioni.

Controlli dell'esposizione ambientale: Assicurarci della conformità alle normative locali sulle emissioni.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

Stato: Liquido
Viscoso
Colore: Nessun dato
Odore: Nessun dato
Soglia olfattiva: Nessun dato

4 pH (soluzione pronta all'uso):	Nessun dato
pH (concentrato):	Nessun dato
Punto di fusione/punto di congelamento:	Nessun dato
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:	Nessun dato
Punto di infiammabilità:	58°C
Tasso di evaporazione:	Nessun dato
Infiammabilità (solidi, gas):	Nessun dato
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità:	Nessun dato
Limiti superiore/inferiore di esplosività:	Nessun dato
Tensione di vapore:	Nessun dato
Densità di vapore:	Nessun dato
Densità relativa:	<1,0 g/cm ³
La solubilità:	Non miscibile con gli elementi riportati di seguito: acqua
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua:	Nessun dato
Temperatura di autoaccensione:	Nessun dato
Temperatura di decomposizione:	Nessun dato
Viscosità:	Nessun dato
Proprietà esplosive:	Nessun dato
Proprietà ossidanti:	Nessun dato

9.2. Altre informazioni

(COV) Composti organici volatili: 399 g/l

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Il prodotto è stabile se conservato secondo le istruzioni previste (vedere la sezione 7).

10.2. Stabilità chimica

Se utilizzato in conformità alle istruzioni del fornitore, il prodotto è stabile.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Stracci, carta, filtri per cabine di verniciatura etc. che sono stati a contatto con il prodotto potrebbero essere soggetti a combustioni spontanee in presenza di particolari condizioni. Riporre tutto il materiale contaminato in contenitori di metallo con coperchi ben sigillati. Rimuovere immediatamente dai locali. Smaltire secondo quanto previsto dalle normative locali o bruciare in condizioni di controllo e sicurezza.

10.4. Condizioni da evitare

Non riscaldare ed evitare il contatto con fonti d'ignizione.

10.5. Materiali incompatibili

Nessun conosciuto.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Se si verifica un incendio o un aumento elevato della temperatura circostante, il prodotto si decompone e può rilasciare gas infiammabili o tossici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta - per via orale:	L'ingestione può provocare disturbi.
Tossicità acuta - per via cutanea:	I dati sperimentali non sono disponibili.
Tossicità acuta - in caso di inalazione:	L'inalazione di vapori di solventi organici può causare mal di testa, stanchezza e nausea.
Corrosione/irritazione della pelle:	Rimuove il grasso dalla pelle e provoca secchezza. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle.
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare:	Può provocare irritazione degli occhi.
Sensibilizzazione:	Contiene sostanze che possono provocare una reazione allergica.
Mutagenicità:	I dati sperimentali non sono disponibili.
Proprietà cancerogene:	I dati sperimentali non sono disponibili.

Tossicità per la riproduzione:	I dati sperimentali non sono disponibili.
Tossicità in caso di esposizione singola:	I dati sperimentali non sono disponibili.
Tossicità in caso di esposizione prolungata o ripetuta:	I dati sperimentali non sono disponibili.
Pericolo in caso di aspirazione:	In caso di ingestione o vomito, può provocare polmonite chimica.
Altri effetti tossicologici:	Nessun conosciuto.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

12.2. Persistenza e degradabilità

Il prodotto contiene una sostanza non biodegradabile che può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

I dati sperimentali non sono disponibili.

12.4. Mobilità nel suolo

Il prodotto non è miscibile con acqua e il solvente evapora velocemente.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

12.6. Altri effetti avversi

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccogliere le perdite e i rifiuti in contenitori chiusi e a tenuta stagna e consegnarli all'impianto locale per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi. 08 01 11

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

ADR/RID

A causa della viscosità, il prodotto non è soggetto alle regole fissate per il trasporto di prodotti pericolosi via terra e su rotaia in confezioni inferiori a 450 litri in base alle normative ADR/RID 2.2.3.1.5.

14.1. Numero ONU	1263
14.2. Nome di spedizione dell'ONU	Paint
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto	3
14.4. Gruppo d'imballaggio	III

Numero di identificazione del pericolo 30
Codice restrizione tunnel:

14.5. Pericoli per l'ambiente

ADN

14.1. Numero ONU
14.2. Nome di spedizione dell'ONU
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
14.4. Gruppo d'imballaggio
14.5. Pericoli per l'ambiente

Rischio ambientale nelle navi
serbatoio:

IMDG

	Mangler oversættelse
14.1. Numero ONU	1263
14.2. Nome di spedizione dell'ONU	Paint
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto	3
14.4. Gruppo d'imballaggio	III

14.5. Pericoli per l'ambiente

Gruppo di segregazione codice
IMDG:

ICAO/IATA

14.1. Numero ONU	
14.2. Nome di spedizione dell'ONU	
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto	
14.4. Gruppo d'imballaggio	

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Indicazioni speciali: Nessuno.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

La valutazione della sicurezza chimica non è stata eseguita.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Sono state apportate modifiche
alle sezioni seguenti: Nuovo format.

Frase R:	R20/22 Nocivo per inalazione e ingestione. R21 Nocivo a contatto con la pelle. R22 Nocivo per ingestione. R23/24 Tossico per inalazione e contatto con la pelle. R34 Provoca ustioni. R40 Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. R41 Rischio di gravi lesioni oculari. R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici. R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. R65 Nocivo: Può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
Frase H:	H302 Nocivo se ingerito. H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H311 Tossico per contatto con la pelle. H312 Nocivo per contatto con la pelle.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H331 Tossico se inalato.
H332 Nocivo se inalato.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H351 Sospettato di provocare il cancro.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Altre informazioni:

.

LKL/ (Made in Toxido®) I