

SCHEDA TECNICA

10130DSC13X79/10130DN01079 / #3107



GORI 79 ANTI UV

Finitura legno

Finitura trasparente per legno a base di acqua e tecnologia acrilica. Protegge il legno dai raggi UV. Il film protegge da funghi e alghe. La pellicola idrorepellente protegge dalla pioggia e dall'umidità, consentendo al legno di respirare. Questo rende il prodotto adatto alle costruzioni in legno, dove è importante la stabilità dimensionale.

Applicare min.

3 MANI

per ottenere una
sufficiente
protezione UV!

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Dove utilizzare

Su tutti i supporti e le specie legnose in sistema con un preservante legno. Non è raccomandato per superfici orizzontali come pavimenti, ringhiere, ecc. Protegge il legno dai raggi UV. La pellicola protegge da funghi e alghe. La natura idrorepellente del film protegge dalla pioggia e dall'umidità, consentendo al legno di respirare, il che la rende adatto alle costruzioni in legno in cui è importante la stabilità dimensionale.

Forma di fornitura

Pronto all'uso.

Substrato

La superficie deve essere pulita, asciutta e solida.

Pretrattamento

Su legni teneri (pino, abete rosso, larice) si consiglia di pretrattare con 1 mano di GORI 11 o GORI 22.

Trattamento

Leggere l'etichetta e le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Mescolare bene prima dell'uso. Utilizzare principalmente su pino e abete rosso freschi e non deteriorati dalle intemperie. Può essere utilizzato anche su altre specie legnose come larice, teak, mogano, cedro e quercia nuovi e non deteriorati dalle intemperie.



PRODOTTO EMG: 10130DSC13X79
DATA DI RILASCIO: 2023-08-31
PAGINA: 1

GORI[®]
Professional

SCHEDA TECNICA

10130DSC13X79/10130DN01079 / #3107



Pino, abete rosso, larice: min. 3 mani di GORI 79.
Teak, mogano, cedro, quercia: min. 3 mani di GORI 79.
Altre specie di legno: Su alcune specie di legno tropicale, alcuni estrattivi del legno possono prolungare il tempo di essiccazione. In questo caso, si consiglia di testare il tempo di essiccazione su una piccola area e/o di lavare con diluente per cellulosa prima del trattamento. Non utilizzare a temperature inferiori a 5°C o con umidità relativa superiore all'80%.

Per ottenere tutti i benefici della finitura incolore, è importante seguire le nostre raccomandazioni per la manutenzione e il restauro. Poiché GORI 79 non contiene pigmenti, è importante osservare che non nasconderà alcun danno o scolorimento visibile esistente o futuro. I sistemi incolori rallentano il processo di ingiallimento naturale del legno, ma nel tempo possono verificarsi alcune variazioni di colore del legno.

Manutenzione

Ispezionare il legno trattato almeno una volta all'anno. Ripristinare tutti i danni fino al sistema completo. In generale, la superficie deve essere mantenuta pulita. Ogni 2 anni (dopo aver riparato i danni), si consiglia di applicare 1 mano di GORI 79 per prolungare la durata e prevenire danni futuri.

Piccole aree: Carteggiare l'area danneggiata fino a ottenere un legno fresco. Rinnovare con il sistema di 1 mano di fondo preservante legno + 3 mani di GORI 79 (spessore minimo del film secco di 75 micron).

Grandi aree: La stessa procedura delle aree più piccole, ma in generale si consiglia un rinnovo totale.

Metodo d'applicazione Applicare con un pennello. Evitare l'applicazione alla luce diretta del sole. Durante l'applicazione e l'essiccazione, la temperatura deve essere superiore a 5°C e l'umidità relativa inferiore all'80%.

Diluizione Non diluire.

Pulizia degli attrezzi Sapone e acqua.

DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO



PRODOTTO EMG: 10130DSC13X79
DATA DI RILASCIO: 2023-08-31
PAGINA: 2

GORI[®]
Professional

SCHEDA TECNICA

10130DSC13X79/10130DN01079 / #3107



Odore	Debole. Inodore dopo l'essiccazione.
Resa	Ca. 8-12 m ² /l - a seconda dello stato del substrato. È necessario ottenere uno spessore del film secco di almeno 75 micron = min. 3 mani).
Tempo di asciugatura	Il tempo di asciugatura varia a seconda della quantità di prodotto assorbito e delle condizioni di ventilazione. <u>Asciugatura al tatto</u> : circa 1 ora. <u>Riverniciabile</u> : circa 4 ore. <u>Completamente asciutto</u> : circa 48 ore. Misurato a 23°C e umidità normale (60%). Possono verificarsi scostamenti a seconda della temperatura, dell'umidità e dello spessore dello strato.
Durata di conservazione	3 anni in confezione integra. Durata di conservazione limitata dopo l'apertura.
Immagazzinamento	Conservare e trasportare al riparo dal gelo in contenitori ben chiusi. Conservare in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce solare diretta.

DATI TECNICI

Tipo di prodotto	A base d'acqua; finitura trasparente per legno basata sulla tecnologia acrilica.
Densità	Ca. 1.04 g/ml.
Punto di infiammabilità	Non infiammabile.
Contenuto solido	36.8 vol %.
Viscosità	Non-gocciola.
Gloss	Satinato: 40-50 con un angolo di 60°.

COMPOSIZIONE

Legante	Acrilico.
----------------	-----------



SCHEDA TECNICA

10130DSC13X79/10130DN01079 / #3107



Solvente	Acqua.
Pigmenti	Nessuno.
Additivi	Fungicida: IPBC.

SICUREZZA E AMBIENTE

Generale	Osservare le comuni norme di sicurezza per il lavoro con pitture e vernici. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra scheda di sicurezza su www.gori.com .
Smaltimento	Non versare nelle fognature o nell'ambiente. Non versare nelle fognature, nelle riserve idriche o nel terreno. Consegnare il prodotto avanzato alla discarica locale. Il prodotto vuoto può essere riciclato (verificare con il centro di smaltimento locale o con le autorità locali).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Specie legnose	Il cedro rosso occidentale, il cedro giallo dell'Alaska, il larice e altri tipi di legno simili contengono tannini che possono respingere la vernice e/o la colorazione. Prima del trattamento, effettuare una prova su una piccola area e verificare il risultato.
-----------------------	---

Nota: tutti i legni teneri possono ritirarsi o gonfiarsi fino al 12%. Nessuna pellicola può adattarsi a questo tipo di movimento e quindi un'umidità massima del 18% è il limite per l'applicazione del trattamento.

Iroko, Teak, Rubberwood e alcune altre specie di legno contengono "olio", che può ritardare l'essiccazione e quindi dare una superficie non uniforme dopo l'applicazione. Si può provare a pulire la superficie con un diluente per cellulosa e poi carteggiare con grana 220. Testare una piccola area prima dell'applicazione. Tuttavia, sottolineiamo che non è possibile garantire un risultato soddisfacente.



SCHEDA TECNICA

10130DSC13X79/10130DN01079 / #3107



L'ipe diventa grigio dopo la verniciatura con vernici per legno, ma con un lavaggio a pressione dopo l'esaurimento della vernice si può tornare al colore originale.

Poiché il legno è un materiale organico, non è garantito che la stessa specie legnosa reagisca allo stesso modo in aree diverse, quando viene trattata/rivestita/colorata. Per ulteriori informazioni e schede di sicurezza: www.gori.com.

La presente scheda tecnica ha lo scopo di fornire ai nostri clienti informazioni sulle proprietà e sulle caratteristiche del prodotto. Le informazioni fornite si basano su test da noi condotti in condizioni d'uso conformi alle norme vigenti. Le nostre raccomandazioni d'uso sono a titolo puramente informativo e in nessun caso avranno la precedenza su qualsiasi raccomandazione specifica che tenga conto della natura e delle condizioni di un particolare sito, né impegneranno la responsabilità di PPG. Prima di ogni applicazione del prodotto, i clienti devono verificare che il presente documento non sia stato modificato da una versione più recente, che tenga conto di nuovi dati tecnici. Questa versione annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti delle schede tecniche relative a questo prodotto. Le schede tecniche possono essere scaricate dal sito www.gori.com.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300
DK-2860 Søborg
Tel: +45 39 57 93 00
www.gori.com



PRODOTTO EMG: 10130DSC13X79
DATA DI RILASCIO: 2023-08-31
PAGINA: 5

GORI[®]
Professional