



GORI 66 ALL-ROUND

Impregnante per legno

Protezione traslucida del legno. Protegge la pellicola superficiale da muffe e funghi. Contiene la tecnologia "Slow Release", che consente al prodotto di contenere meno sostanze chimiche rispetto ai tradizionali protettivi del legno. Questa tecnologia garantisce una migliore protezione dai raggi UV, una protezione più duratura contro muffe e funghi e un rischio ridotto di scolorimento. Per saperne di più su Slow Release, consultare il sito www.gori.com.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Dove utilizzare	Su tutti i tipi di legno esterno e sui materiali derivati dal legno.
Forma di finitura	Pronto all'uso.
Sottofondo	La superficie deve essere pulita, asciutta e solida. Al momento del trattamento, il contenuto di umidità del legno non deve essere superiore al 18%.
Pretrattamento	<u>Legno nuovo:</u> Preparare il supporto secondo le norme vigenti. Applicare 1-2 mani di GORI 22 su tutti i lati e le giunzioni del legno. Applicare 1 mano di GORI 66 pigmentato. Applicare 2 mani di GORI 88 pigmentato. <u>Legno attaccato da funghi/muffe:</u> Preparare il supporto secondo le norme vigenti. Carteggiare, sgrossare, spazzolare e spolverare il supporto fino a quando il legno presenta "pori aperti" (rimuovere tutte le particelle non aderenti). Applicare 2-3 mani di GORI 22 su tutti i lati e le giunzioni del legno. Applicare 1 mano di GORI 66 pigmentato. Applicare 2 mani di GORI 88 pigmentato.

SCHEDA TECNICA

10130DSC12X66 / 10130DN01066 / #8249



Legno verniciato, tinto o con impregnante logorato: Preparare il supporto secondo le norme vigenti. Carteggiare, spazzolare e spolverare fino a quando il legno presenta "pori aperti" (rimuovere tutte le particelle non aderenti). Applicare 2-3 mani di GORI 22 su tutti i lati e le giunzioni del legno. Applicare 1 mano di GORI 66 pigmentato. Applicare 2 mani di GORI 88 pigmentato.

Rinnovo di legno precedentemente trattato: Normalmente è necessaria una manutenzione ogni 2-3 anni a seconda delle condizioni del supporto. Preparare il supporto secondo le norme vigenti. Carteggiare, pulire e spolverare il supporto come richiesto a seconda delle condizioni del supporto. Applicare 1 mano di GORI 66 pigmentato.

Legno grasso = Legno esotico: utilizzare acetone o tricloroetilene per sgrassare il supporto. Applicare la prima mano di GORI 66 senza diluire o, in alcuni casi, una prima mano di GORI 88 diluita al 30% con acqua ragia.

Legno duro acido: (= Esotico, non di conifere, resinoso): Pulire con un solvente o raschiare gli essudati o gli eccessi di resina.

Legni resinosi: Applicare un trattamento fungicida (anti-azzurramento) prima di applicare la finitura. Il livello di acidità di alcuni legni può alterare la durata della finitura (Western Red Cedar). Preparare la superficie secondo "tutte le regole dell'arte" applicabili a tali specie legnose, utilizzando trattamenti "contro fibra o a grana grossa" (lisciatura, carteggiatura).

Iroko e Cedro rosso occidentale: Contattateci.

Trattamento

Leggere l'etichetta e le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Mescolare accuratamente il contenuto prima e durante l'applicazione. Applicare su legno asciutto e privo di gelo. L'umidità del legno non deve superare il 18%. Il legno deve essere pulito e preparato secondo le norme vigenti. Per un'essiccazione ottimale, le temperature devono essere superiori a 5°C e l'umidità relativa inferiore al 50%. Applicare 3 mani a pennello o a rullo lungo le venature del legno. Carteggiare con grana 220-240 tra una mano e l'altra per garantire una migliore penetrazione e finitura.

SCHEDA TECNICA

10130DSC12X66 / 10130DN01066 / #8249



Manutenzione

Ispezionare regolarmente la superficie e riparare con GORI 66 se necessario. Non utilizzare mai l'incolore da solo come finitura. Quando si esegue la manutenzione di colori traslucidi, l'incolore può essere miscelato con colori a tinta 1:1 per evitare che il legno assuma una tonalità più scura di quella originariamente applicata.

In caso di applicazione su legno incollato attraverso giunzioni alcaline (adesivo fenolico, ecc.) ed esposto all'umidità, esiste il rischio di migrazione di soda in superficie, che può provocare un'efflorescenza biancastra, a contatto con il prodotto GORI. Questo rischio riguarda soprattutto alcuni tipi di compensato utilizzati all'esterno. In questo caso, lavare le superfici con una spugna non appena compaiono le efflorescenze.

Metodo d'applicazione Applicare a pennello o a rullo. Immersione: contattare il nostro ufficio tecnico. Evitare l'applicazione alla luce diretta del sole. Durante l'applicazione e l'essiccazione, la temperatura deve essere superiore a 5°C e l'umidità relativa inferiore all'80%. Chiudere bene il barattolo dopo l'uso. La durata del sistema presuppone un adeguato trattamento precedente.

Diluizione Acquaragia

Pulizia degli attrezzi Acquaragia

DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO

Odore Forte. Inodore dopo l'essiccazione.

Resa 10-12 m²/l, a seconda del substrato. La copertura può variare in base alla porosità del legno, alle condizioni della superficie, alla specie legnosa, alla struttura e alla direzione del taglio.

Tempo di asciugatura Asciugatura al tatto: 3-5 ore. Riverniciabile: ca. 12-24 ore. (A 23°C e umidità normale (60%)). Possono verificarsi scostamenti dovuti a variazioni di temperatura, umidità e spessore degli strati.

Durata di conservazione 5 anni in confezione integra. Durata di conservazione limitata dopo l'apertura.

SCHEDA TECNICA

10130DSC12X66 / 10130DN01066 / #8249



Immagazzinamento Conservare e trasportare al riparo dal gelo in contenitori ben chiusi. Conservare in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce solare diretta.

DATI TECNICI

Tipo di prodotto GORI 66 è un protettivo per legno a base di solventi, resistente agli agenti atmosferici e all'acqua, a basso spessore per uso esterno. GORI 66 è resistente alla crescita dei funghi ed esalta la struttura naturale del legno con una finitura opaca e traslucida.

Densità 0.9-0.95 g/m³.

Punto di infiammabilità 63°C.

Contenuto solido 24.5-25.0 vol %.

Viscosità Sottile/liquido.

Gloss Opaco. Dipende dal numero di strati.

COMPOSIZIONE

Legante Resina alchidica.

Solvente Idrocarburi alifatici/ acqua ragia.

Pigmenti Organici e inorganici.

Additivi Fungicida: IPBC

SICUREZZA E AMBIENTE

Generale Osservare le comuni norme di sicurezza per il lavoro con pitture e vernici. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra scheda di sicurezza su www.gori.com.

Smaltimento Non scaricare nelle fognature o nell'ambiente. Non versare gli scarti del prodotto nelle fognature, nelle riserve idriche o nel terreno.

SCHEDA TECNICA

10130DSC12X66 / 10130DN01066 / #8249



Consegnare il prodotto avanzato alla discarica locale. Il prodotto vuoto può essere riciclato (verificare con il centro di smaltimento locale o con le autorità locali).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Specie legnose

Il cedro rosso occidentale, il cedro giallo dell'Alaska, il larice e altri tipi di legno simili contengono tannini che possono respingere la vernice e/o la colorazione. Prima del trattamento, effettuare una prova su una piccola area e verificare il risultato finale.

Si noti inoltre che tutti i legni teneri possono ritirarsi o gonfiarsi fino al 12%. Nessuna pellicola può adattarsi a questo tipo di movimento e quindi un'umidità massima del 18% è il limite per l'applicazione del trattamento.

L'iroko, il teak, il legno di caucciù e alcune altre specie legnose contengono "olio", che può ritardare l'essiccazione e quindi dare una superficie non uniforme dopo l'applicazione. Si può provare a pulire la superficie con un diluente per cellulosa e quindi carteggiare con grana 220. Quindi applicare GORI 66 su una piccola area di prova. Sottolineiamo che non c'è alcuna garanzia di un risultato soddisfacente.

L'ipe diventa grigio dopo la verniciatura con oli e impregnanti, ma con un lavaggio a pressione dopo l'usura del rivestimento si può tornare al colore originale.

Poiché il legno è un materiale organico, non è garantito che la stessa specie legnosa reagisca allo stesso modo in aree diverse, quando viene trattata/rivestita/colorata. Per ulteriori informazioni e schede di sicurezza: www.gori.com.

La presente scheda tecnica ha lo scopo di fornire ai nostri clienti informazioni sulle proprietà e sulle caratteristiche del prodotto. Le informazioni fornite si basano su test da noi condotti in condizioni d'uso conformi alle norme vigenti. Le nostre raccomandazioni d'uso sono a titolo puramente informativo e in nessun caso avranno la precedenza su qualsiasi

SCHEDA TECNICA

10130DSC12X66 / 10130DN01066 / #8249



raccomandazione specifica che tenga conto della natura e delle condizioni di un particolare sito, né impegneranno la responsabilità di PPG. Prima di ogni applicazione del prodotto, i clienti devono verificare che il presente documento non sia stato modificato da una versione più recente, che tenga conto di nuovi dati tecnici. Questa versione annulla e sostituisce tutte le precedenti versioni delle schede tecniche relative a questo prodotto. Le schede tecniche possono essere scaricate dal sito www.gori.com.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300
DK-2860 Søborg
Tel: +45 39 57 93 00
www.gori.com